

WILKOTEX PRIMER S

Код № / цвет	SKG 1501 SKG 3500 SKG 7101	слоновая кость (бафф) оксидно-красный серый
Описание продукта	Универсальная антикоррозионная грунтовка для наружного и внутреннего применения на основе алкидной смолы с оксидом железа в качестве пигмента.	
Рекомендуемое применение	Как грунтовочное покрытие для стальных конструкций морских и промышленных объектов, например, палуб, надпалубных сооружений, грузовых трюмов.	
Сертификация	---	
<u>Информация о продукте</u>		
Объём твёрдых веществ	около 51%	
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	40 / 80 микрон	
Кроющая способность (теор.)	12,80 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)	
Специфическая тяжесть	около 1,48 гр/см ³	
Смесь	---	
Точка вспышки	+ 27°C	
Хранение	около 12 месяцев (в нормальных условиях)	
<u>Нанесение</u>		
Жизнеспособность смеси	---	
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы	
Диаметр сопла	0,015" – 0,019"	
Разбавитель	VSK 23	

Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		5 час.	4 час.	3 час.	3 час.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	20 час.	14 час.	10 час.	8 час.

Примечания Возможно нанесение при более низких температурах!

Подготовка поверхности	На межоперационную грунтовку (шоппраймер) или стальную поверхность. Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений.
Рекомендуемая система окраски	1 - 2 x WILKOTEX PRIMER S 1 - 2 x WILKOTEX BTB
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие, а также системы WILKOTEX.
<u>Общая информация</u>	
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.