



wilckens®

Marine & Protective Coatings

WILKOR PRIMER HB

Код № / цвет	CCGD 1501 CCGD 3700 CCGD 7032	слоновая кость (бафф) красно-коричневый серая галька
Описание продукта	Быстросохнущая толстослойная грунтовка на основе винил-акриловых смол. Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и воде.	
Рекомендуемое применение	Рекомендовано для применения для покраски корпуса судна над линией легкой погрузки или для других стальных конструкций. Возможно уменьшить число слоёв и сгладить поверхность благодаря толстой пленке каждого слоя.	
Сертификация	Проверочное свидетельство о незагрязнении зерна при перевозке; выдано Newcastle Occupational Health (NHS 7529/04), Великобритания.	
Информация о продукте		
Объём твёрдых веществ	около 46%	
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	60 / 130 микрон	
Кроющая способность (теор.)	7,70 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)	
Специфическая тяжесть	Около 1,30 гр/см ³	
Смесь	---	
Точка вспышки	+ 24°C	
Хранение	около 12 месяцев (в нормальных условиях)	
Нанесение		
Жизнеспособность смеси	---	
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы	
Диаметр сопла	0,019" – 0,021"	
Разбавитель	VCC 20 M	

Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		3 час.	2 час.	1 час.	30 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	10 час.	8 час.	5 час.	4 час.

Примечания Возможно нанесение при более низких температурах!

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений. Отстающая старая краска должна быть удалена. Заржавевшие и повреждённые участки должны быть очищены механическим способом до стандарта St 2.0. Лучший результат достигается при подготовке поверхности до класса Sa 2.5.	
Рекомендуемая система окраски	1 - 2 x 1 - 2 x	WILKOTEX PRIMER HB WILKOR BTD
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие, системы WILKOR. Перекраска системами с другим типом связывающего вещества также возможна. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.	
Общая информация		
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.	
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.	
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.	

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.