

WILKOR AC

Код № / цвет	CRGD 1501 слоновая кость (бафф) CRGD 3500 красно-коричневый CRGD 8700 коричневый
Описание продукта	Многоцелевая быстросохнущая грунтовка с очень хорошей адгезией. Отличная устойчивость к морской воде, катодная защита, отличные антикоррозионные свойства.
Рекомендуемое применение	Как грунтовка особенно для ремонта всех наружных поверхностей корпуса судна: дна, переменного пояса и надводного борта.
Сертификация	---
Информация о продукте	
Объём твёрдых веществ	около 46%
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	70 / 152 микрон
Кроющая способность (теор.)	6,60 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)
Специфическая тяжесть	Около 1,25 гр/см ³
Смесь	---
Точка вспышки	+ 24°C
Доля летучих соединений	< 515 г/л DIN ISO 11890
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)
Нанесение	
Жизнеспособность смеси	---
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисть и валик тоже приемлемы.
Диаметр сопла	0,017" – 0,021"
Разбавитель	VCC 20 M
Время высыхания	Температура + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C
Исчезновение липкости	1 час. 45 мин. 30 мин. 15 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум 7 час. 6 час. 4 час. 3 час.
Готово к использованию	Перед погружением в морскую воду должно пройти более 16 часов при 20° C после нанесения последнего слоя этого продукта.
Примечания	Возможно нанесение при более низких температурах!
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений. Отстающая старая краска должна быть удалена. Заржавевшие и повреждённые участки должны быть очищены механическим способом до стандарта St 2.0. Лучший результат достигается при подготовке поверхности до класса Sa 2.5.
Рекомендуемая система окраски	Дно (ремонт): 2 – 3 x WILKOR AC 1 – 3 x против- обрастающее покрытие (anti-fouling) Переменный пояс & надводный борт (ремонт): 2 – 3 x WILKOR AC 1 – 2 x WILKOR BTD
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие, системы WILKOR и/или противобрастающие покрытия.
Общая информация	
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:


В случае сомнения, пожалуйста, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.