

WILKOPOX VC

Код № / цвет	Основа	EPPV 1501 EPPV 3900	слоновая кость (бафф) красно-коричневый		
	Отвердитель	EPX 1703			
Описание продукта	Двухкомпонентное модифицированное винил-эпоксидное покрытие без интервала между перекрасками.				
Рекомендуемое применение	Используется как связующий/реактивный слой для подводной и надводной части. Может быть использовано для всех противоположающихся покрытий.				
Сертификация	---				
Информация о продукте					
Объём твёрдых веществ	около 52%				
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	80 / 155 микрон	125 / 240 микрон			
Кроющая способность (теор.)	6,50 м ² /литр	4,20 м ² /литр	(для указанной толщины сухой и мокрой пленки)		
Специфическая тяжесть	Около 1,3 гр/см ³				
Смесь	---	Основа	Отвердитель		
	По объёму	19,0	1,0		
Точка вспышки	+ 23°C				
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)				
Нанесение					
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20°C				
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.				
Диаметр сопла	0,017" – 0,021"				
Разбавитель	VEP 47				
Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		4 час.	3 час.	2 час.	90 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	20 час.	16 час.	12 час.	8 час.
Готово к использованию	полностью готово примерно через 7 дней				
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, солей, масел, влаги и прочих загрязнений.				
Рекомендуемая система окраски	Ремонт:	Ремонт:			
	1 x WILKOPOX HBS	1 x EPOSIST 2000			
	1 x WILKOPOX VC	или WILKOPOX MP			
	1-2 x ECOMAR AF в соответствии со спецификацией	1 x WILKOPOX VC			
		1 x 2 ECOMAR AF в соответствии со спецификацией			
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие, системы WILKOPOX, WILKOR, WILKOTAN и противоположающиеся покрытия.				
Общая информация					
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.				
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.				
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.				

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.