

WILKOPOX AL tie-coat

Код № / цвет	Основа	EPAS 1502	слоновая кость
	Отвердитель	EPX 1703	
Описание продукта	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с отличными свойствами связующего слоя. Обладает отличными антикоррозионными и адгезионными свойствами. Содержит фосфат цинка в качестве антикоррозионного пигмента.		
Рекомендуемое применение	Используется в качестве связующего слоя в эпоксидных и полиуретановых системах на алюминиевых и оцинкованных поверхностях.		
Сертификация	---		
Информация о продукте			
Объём твёрдых веществ	около 43%		
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	60 / 140 микрон		
Кроющая способность (теор.)	7,15 м ² /литр	(для указанной толщины сухой и мокрой пленки)	
Специфическая тяжесть	Около 1,24 гр/см ³		
Смесь	---	Основа	Отвердитель
	По объёму	16,7	3,3
Точка вспышки	+ 25 °C		
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)		
Нанесение			
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °C		
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.		
Диаметр сопла	0,017" – 0,021"		
Разбавитель	VER 46		

Время высыхания	Температура	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
Исчезновение липкости		4 час.	3 час.	2 час.	90 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	24 час.	16 час.	12 час.	8 час.
	максимум			около 3 мес.	

Подготовка поверхности	Тщательно обезжирить, обмыть пресной водой высокого давления и сильным растворителем без содержания спиртов. Рекомендуется пескоструйная очистка алюминиевых поверхностей с применением неметаллического абразива (неровность поверхности мин. 30-50 µm). Удалить «белую ржавчину» посредством шлифования неметаллическими дисками или абразивными подушечками. Наносить покрытие как можно скорее ввиду быстрого окисления алюминиевой поверхности. Оцинкованные поверхности должны иметь определённую шероховатость.	
Рекомендуемая система окраски	Новострой: 1 x WILKOPOX AL tie-coat 1-2 x EPOSIST 2000 or WILKOPOX MP 1 x Sealer coat Antifouling	Ремонт: По всем вопросам проведения ремонтных работ, пожалуйста, обращайтесь в наш технический отдел.
Перекраска:	Можно наносить то же самое покрытие, системы EPOSIST, WILKOPOX, WILKOTAN, WILKONYL, и WILKOR.	
Общая информация		
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.	
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.	
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3 °C выше температуры конденсации воздуха.	

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:


В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.