



# WILKOTEX BTД

<b>Код № / цвет</b>	SVE... № в соотв. с картой цветов
<b>Описание продукта</b>	Высыхающее путем оксидации глянцевое покрытие на основе алкидной смолы с высокой укрывистостью. Предназначено для нанесения на алкидные грунтовки и промежуточные слои.
<b>Рекомендуемое применение</b>	Универсальное средство. Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям и морской воде, истиранию. Используется как верхнее покрытие для морских и промышленных объектов, для новостроев и ремонтных работ.
<b>Сертификация</b>	Тяжело воспламеняющееся вещество – согласно стандартам SBG F 21b № 116.208 и конвенции SOLAS, резолюции IMO 653. Допуск для сухих грузов (зерна). Проверочное свидетельство о незагрязнении зерна при перевозке; выдано Newcastle Occupational Health (NHS 7523/04), Великобритания.
<b>Информация о продукте</b>	
<b>Объём твёрдых веществ</b>	около 49% (в зависимости от цвета)
<b>Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки</b>	40 / 80 микрон
<b>Кроющая способность (теор.)</b>	12,30 м <sup>2</sup> /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)
<b>Специфическая тяжесть</b>	около 0,95 гр/см <sup>3</sup> - 1,15 гр/см <sup>3</sup> (в зависимости от цвета)
<b>Смесь</b>	---
<b>Точка вспышки</b>	+ 26°C
<b>Хранение</b>	около 12 месяцев (в нормальных условиях)
<b>Нанесение</b>	
<b>Жизнеспособность смеси</b>	---
<b>Способ нанесения</b>	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.
<b>Диаметр сопла</b>	0,015" – 0,019"
<b>Разбавитель</b>	VSK 23
<b>Время высыхания</b>	Температура + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C
<b>Исчезновение липкости</b>	8 час. 4 час. 3 час. 2 час.
<b>Высыхание для нанесения следующего слоя</b>	<b>минимум</b> 24 час. 15 час. 12 час. 10 час.
<b>Примечания</b>	Возможно нанесение при более низких температурах!
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений.
<b>Рекомендуемая система окраски</b>	<u>Для новостроя:</u> 1 - 2 x WILKOTEX PRIMER 1 x WILKOTEX UC 1 - 2 x WILKOTEX BTД <u>Ремонт:</u> Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.
<b>Перекраска</b>	Можно наносить то же самое покрытие или системы WILKOTEX.
<b>Общая информация</b>	
<b>Техника безопасности</b>	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.
<b>Поставка продукции</b>	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.
<b>Общие замечания</b>	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:  
**NIPPON PAINT**  
**MARINE COATINGS CO., LTD.**

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.