

WILKOR BTД

Код № / цвет	CSE...	№ в соотв. с картой цветов			
Описание продукта	Быстросохнущее винил-акриловое верхнее покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию, воде и химикатам.				
Рекомендуемое применение	Наносится на грунтовки того же типа или на модифицированные эпоксидные покрытия. Пригодно для использования для покраски корпусов судов выше ватерлинии и для наружного применения. Не рекомендуется для внутреннего применения.				
Сертификация	Допуск для сухих веществ (зерна). DJK International Inc. (Ref. No. 03-041) в соответствии с правилами Food and Drug Administration (перевозка пищевых и медицинских продуктов), Department of Health and Human Services (USA).				
Информация о продукте					
Объём твёрдых веществ	около 42% (в зависимости от цвета)				
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	40 / 95 микрон				
Кроющая способность (теор.)	10,50 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)				
Специфическая тяжесть	Около 1,20 гр/см ³ (в зависимости от цвета)				
Смесь	---				
Точка вспышки	+ 25°C				
Хранение	около 12 месяцев (в нормальных условиях)				
Нанесение					
Жизнеспособность смеси	---				
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.				
Диаметр сопла	0,017" – 0,019"				
Разбавитель	VCC 20 M				
Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		4 час.	2 час.	1 час.	50 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	12 час.	8 час.	6 час.	5 час.
Примечания	Возможно нанесение при более низких температурах!				
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений.				
Рекомендуемая система окраски	Новострой: 1 – 2 x WILKOR PRIMER HB или WILKOR AC 1 – 2 x WILKOR BTД	Ремонт: По вопросам ремонтных процедур, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел.			
Перекраска	Можно наносить сверху только то же самое покрытие.				
Общая информация					
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.				
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.				
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.				

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:


В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.