

WILKOTAN TC

Код № / цвет	Основа	FASY...	№ в соотв. с картой цветов		
	Отвердитель	FAX 1684			
Описание продукта	Двухкомпонентный лак на полиуретановой основе с высокой степенью глянца и отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям и химикатам.				
Рекомендуемое применение	Как верхнее покрытие на WILKOTAN PRIMER или на эпоксидные системы. Для наружных и внутренних работ.				
Сертификация	---				
<u>Информация о продукте</u>					
Объём твёрдых веществ	около 46%				
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	40 / 90 микрон				
Кроющая способность (теор.)	11,50 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)				
Специфическая тяжесть	около 1,00 – 1,10 гр/см ³ (в зависимости от оттенка)				
Смесь		Основа	Отвердитель		
	По объёму	3,3	1		
Точка вспышки	+ 25°C				
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях)				
<u>Нанесение</u>					
Жизнеспособность смеси	6 часов при +20°C				
Способ нанесения	Предпочтительно пневматическое распыление, кисточка и валик тоже приемлемы. Смешивание компонентов проводить за 15 минут до нанесения. Температура нанесения и отвердевания – не ниже +0°C.				
Диаметр сопла	1.3-1.5 мм, давление при распылении пневматическим пистолетом ок. 3 bar, вязкость 13 сек DIN 4 при температуре 20°C				
Разбавитель	VFE 35				
Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		4 час.	3 час.	2 час.	1 час.
Высыхание для нанесения следующего слоя (при отн. влажности 65%)	минимум	20 час.	16 час.	12 час.	8 час.
Готово к использованию	максимум			72 час.	7 дней
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от окисления, ржавчины, соли, масел, смазочных материалов, влаги и прочих загрязнений. Проверить адгезию и совместимость со старой краской.				
Рекомендуемая система окраски	1 – 2 x	WILKOTAN PRIMER	1 – 2 x WILKOPOX MP		
	1 – 2 x	WILKOTAN TC	или EPOSIST 2000		
			1 – 2 x WILKOTAN TC		
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие в течении указанного интервала.				
<u>Общая информация</u>					
Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.				
Поставка продукции	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.				
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.				

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.