



wilckens®

Marine & Protective Coatings

ECOMAR AF 100

Код № / цвет CKF 3559 оксидно-красный

Описание продукта Противообрастающее покрытие долгого действия, **не содержащее органоолово**, на основе хлорированной резины с максимальным содержанием одновалентного оксида меди. Быстрое высыхание и прекрасные противообрастающие свойства.

Рекомендуемое применение Рекомендовано для нормальных интервалов между докованиями с уникальным эффектом гладкости поверхности и длительной защиты дна судна и переменного пояса от обрастания.

Сертификация Типовой сертификат соответствия German Lloyd (GL-BS 1189 NH).
Типовой сертификат соответствия SeeBG (№ 500 001) для противообрастающих покрытий, соответствующий требованиям International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships (Международная конвенция по контролю за вредными системами противообрастающих покрытий на судах).

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ около 55%

Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки 50 / 90 микрон

Крющая способность (теор.) 11,00 м²/литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)

Специфическая тяжесть Около 1,85 гр/см³

Смесь ---

Точка вспышки + 25°C

Хранение около 6 месяцев (в нормальных условиях)

Нанесение

Жизнеспособность смеси ---

Способ нанесения Предпочтительно безвоздушное распыление, кисточка и валик тоже приемлемы.

Диаметр сопла 0,017" – 0,021"

Разбавитель VCC 20 M

Время высыхания	Температура	+ 5°C	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Исчезновение липкости		1 час.	40 мин.	20 мин.	15 мин.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	6 час.	4 час.	3 час.	2 час.
Готово к погружению в воду *)		более 3 час. при отн. влажн. 65%			

*) Время готовности к погружению в воду может меняться в соответствии со спецификацией

Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от всех загрязнений.

Рекомендуемая система окраски

<u>Новострой:</u>	<u>Дно судна (ремонт):</u>
1 x WILKOZINC PRIMER 100 QD	2 x T/U WILKOR AC или WILKONYL AC S
2 x EPOSIST 2000 или WILKOR AC или WILKONYL AC S	1 x F/C WILKOR AC или WILKONYL AC S
1 x WILKOR AC или WILKONYL AC S	1 – 2 x F/C ECOMAR AF 100
1 – 2 x ECOMAR AF 100	

Перекраска Можно наносить только то же самое покрытие. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел.

Общая информация

Техника безопасности

а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.

Используйте биоциды осторожно.
Всегда читайте информацию о продукте (в том числе на этикетке) перед использованием.

Поставка продукции В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.

Общие замечания Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3°C выше температуры конденсации воздуха.
Ecomar AF не предлагается в других оттенках, большое содержание оксида меди влияет на тон, поэтому возможно некоторое отклонение от партии к партии. Изменение тона Ecomar AF после нанесения вызвано соприкосновением с воздухом или другими элементами атмосферы. Эти явления визуальны и не влияют на технические характеристики необрастающего покрытия.

Настоящее техническое описание предназначено только для ознакомительных целей. Оно основано на наших исследованиях и опыте. Мы не несём ответственность в отношении других условий использования продукта, так как они неподвластны нашему контролю.

In Collaboration with:
NIPPON PAINT
MARINE COATINGS CO., LTD.

В случае сомнения, обращайтесь в наш технический отдел или отдел продаж. Данная информация может быть изменена без предварительного предупреждения и действительна в течение 5 лет со дня выпуска.