

EPOSIST HBS

Код № / цвет	Основа	ERP 1335	бежевый
		ERP 3900	красно-коричневый
		ERP 7101	серый
		ERP 9106	серебристый
	Отвердитель	ERX 1755	
Описание продукта	Толстослойное терпимое к поверхности двухкомпонентное антикоррозийное покрытие на основе эпоксидной смолы. Превосходная устойчивость к влаге, погодным условиям и механическим нагрузкам.		
Рекомендуемое применение	Можно наносить на очищенные ручным способом поверхности корпусов судов, палуб, балластных танков, трюмов, а также промышленных объектов.		
Сертификация	Проверочное свидетельство о незагрязнении зерна при перевозке; выдано Newcastle Occupational Health (NHS 7530/04), Великобритания. Сертификат Германишер Ллойд GL-KORR 1139 NH		

Информация о продукте

Объём твёрдых веществ	около 82%
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	250 / 305 микрон
Кроющая способность (теор.)	3,28 м ² /литр (для указанной толщины сухой и мокрой пленки)
Специфическая тяжесть	Около 1,49 г/см ³

Смесь		Основа	Отвердитель
	По объёму	18,0	2,0
Точка вспышки	+ 25 °C		
Хранение	около 6 месяцев (в нормальных условиях для несмешанных компонентов)		

Нанесение

Жизнеспособность смеси	5 часа при 20 °C
Способ нанесения	Предпочтительно безвоздушное распыление, допустимо нанесение кистью и валиком.
Диаметр сопла	0,019" - 0,023"
Разбавитель	VER 47 (только для чистки оборудования!)

Время высыхания	Температура	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 20 °C	+ 30 °C
Исчезновение липкости		20 час.	12 час.	8 час.	6 час.
Высыхание для нанесения следующего слоя	минимум	26 час.	18 час.	14 час.	12 час.
	максимум	14 дней при + 20 °C и 65% отн.влажности воздуха			
Готово к использованию	после 7 дней при + 20 °C и относительной влажности 65%				

Подготовка поверхности	Поверхность очистить от ржавчины, прокатной окалины, масел, солей, влаги и всяческих загрязнений. Предварительная подготовка поверхности должна быть минимум до степени St 2. Материал может быть нанесён на слой старой краски, имеющий хорошую адгезию. Отставшую старую краску нужно удалить.	
Рекомендуемая система окраски	1 - 2 x EPOSIST HBS	По вопросам ремонтных процедур, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел.
Перекраска	Можно наносить то же самое покрытие, а также - в течении указанного интервала – можно перекрывать системами WILKOPOX, WILKOR и WILKOTAN. Подходит также в качестве грунта для различных систем противообрастающих покрытий.	

Общая информация

Техника безопасности	а) Следуйте всем соответствующим местным правилам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. б) Перед использованием прочитайте и строго следуйте указаниям по безопасности для этого продукта.	
Поставка продукции	В ряде стран возможны незначительные модификации продукта и его цвета, обусловленные местным законодательством или особенностями применения.	
Общие замечания	Во время нанесения температура поверхности должна быть по крайней мере на 3 °C выше температуры конденсации воздуха.	