

EPOSIST SFG

Код № / цвет	Основа	EPLP...	EPLP 1501 Охра EPLP 3900 Красно-коричневый	
	Отвердитель EPLX 1500			
Степень блеска	Глянцевый			
Описание продукта	Eposist SFG является двухкомпонентным толстослойным эпоксидным покрытием без содержания растворителя, отверждаемый полиамином. Продукт стойкий к воздействию многочисленных химикалий. Например, таким как сырая нефть до 80°C, вода без минеральных солей, морская вода и др.			
Рекомендуемое применение	Покрытие рекомендуется для внутренних и внешних поверхностей трубопроводов и резервуаров.			
Информация о продукте				
Объём твёрдых веществ	100%			
Рекомендуемая толщина сухой / мокрой плёнки	От 300 до 600 микрон (Толщина сухой пленки = толщине мокрой плёнки) В зависимости от спецификации толщина пленки может изменяться.			
Кроющая способность (теор.)	2,2 м ² /литр, ≈1,8 м ² / кг (при толщине пленки 450 микрон, в зависимости от поверхности и условий нанесения)			
Специфическая тяжесть	около 1,2 гр/см ³ (в смеси)			
Смесь		Основа	Отвердитель	
	По объёму	2	1	
	По весу	3	1	
Точка вспышки	> 80°C			
Хранение	около 12 месяцев (в нормальных условиях)			
Нанесение				
Жизнеспособность смеси (100гр.)	Около 40 минут при исходной температуре +20°C			
Способ нанесения	Оборудование безвоздушного распыления 1K (одноструйное) или 2K (двуструйное). Возможно нанесение кистью или валиком.			
Диаметр сопла	-			
Разбавитель	VEP 46 (только для очистки оборудования) Растворитель в продукт не добавлять! EPOSIST SFG готов к использованию после добавления отвердителя.			
Температура при нанесении	10-30°C (атмосферная температура)			
Время высыхания (при отн.влажности 65%)	Температура	+ 10°C	+ 15°C	+ 23°C
	«От пыли»	14-16 часов	5-7 час.	3-5 час.
	«На отлип»	28-32 часа	10-14 час.	6-10 час.
	Готовность к использованию		7 дней	
	Во время нанесения продукта температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.			
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистой от окалин, ржавчины, соли, масла, смазывающих веществ, влаги, старых слоев краски и других загрязнений. Лучший результат достигается при степени очистки Sa 2½ или лучше.			
Перекраска	Перекраска может производиться минимум через 6 часов и максимум через 48 часов тем же самым продуктом.			
Общая информация				
Техника безопасности	а) обеспечить необходимое проветривание б) не вдыхать пары в) при попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу г) избегать попадания на кожу д) дальнейшая информация по технике безопасности содержится в паспорте безопасности продукта			
Общие замечания	В ряде стран требуются незначительные модификации продукта, обусловленные местным законодательством или особенностями применения			